

# Sec Natur

REV. 3. ENE-2021

## 100 % ARCILLA NATURAL

Extraída y concentrada en Tamame de Sayago (Zamora)

### COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO <sub>2</sub>	(%)		52.0	+/- 2.0
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(%)		30.5	+/- 2.0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(%)		1.80	+/- 0.4
MgO	(%)		1.70	+/- 0.3
CaO + Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O + TiO <sub>2</sub>	(%)		3.0	+/- 1.0
P.P.C.	(%)		11.0	+/- 2.0

Espectrometría de fluorescencia de Rx

### COLORIMETRÍA (Espacio Lab)

Blancura	(L)		80.0	+/- 5.0
Verde / Rojo	(a)		-0.5	+/- 5.0
Azul / Amarillo	(b)		9.0	+/- 5.0

Konica-Minolta CR-400. Datos medios sin valor contractual

### ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (pasa acumulado)

>150 µm	(% en masa)	*	< 1	
2 µm	(% en masa)	**	46	+/- 10
0.5 µm	(% en masa)	**	25	+/- 10

\* Tamizado en húmedo / \*\* Sedigraph

**AGRICULTURA ECOLÓGICA**


EUROARCE MINERÍA, S.A. garantiza exclusivamente que en la fecha de entrega el producto es conforme con las especificaciones técnicas establecidas en la presente ficha.

 Condiciones generales de venta publicadas en la página web de EUROARCE (<http://www.euroarce.com/venta.do>)