

100 % ARCILLA NATURAL BLANCA

Extraída y concentrada en Tamame de Sayago (Zamora)

ALTA ADHERENCIA

COMPOSICIÓN QUÍMICA

SiO ₂	(%)	48.3	+/- 2.0
Al ₂ O ₃	(%)	35.2	+/- 1.5
Fe ₂ O ₃	(%)	1.70	+/- 0.5
MgO	(%)	0.50	+/- 0.3
CaO + Na ₂ O + K ₂ O + TiO ₂	(%)	2.0	+/- 1.0
P.P.C.	(%)	12.5	+/- 2.0

Espectrometría de fluorescencia de Rx

COLORIMETRÍA (Espacio Lab)

Blancura	(L)	92.0	+/- 3.0
Verde / Rojo	(a)	0.0	+/- 3.0
Azul / Amarillo	(b)	6.0	+/- 3.0

Konica-Minolta CR-400

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (pasa acumulado)

25 µm	(% en masa)	98	+/- 2
2 µm	(% en masa)	50	+/- 10
0.5 µm	(% en masa)	25	+/- 10

** Sedigraph

AGRICULTURA ECOLÓGICA



EUROARCE MINERÍA, S.A. garantiza exclusivamente que en la fecha de entrega el producto es conforme con las especificaciones técnicas establecidas en la presente ficha.

Condiciones generales de venta publicadas en la página web de EUROARCE (<http://www.euroarce.com/venta.do>)