


3-8mm calcinada

Granulometría 3-8 mm



ANALISIS QUIMICO

COMPOSICION QUIMICA	%
CaO	<60
MgO	>38.5
Al ₂ O ₃	<0.35
SiO ₂	<1.07
Fe ₂ O ₃	<0.75
OTROS	<0,05

P.P.C < 10 %

Los valores indicados son valores de producción, es decir, valores tomados en un período de tiempo más representativo, según los criterios de los métodos de prueba internos de la empresa. No se pueden considerar como especificaciones y por lo tanto no son propiedades garantizadas. Nos reservamos el derecho de modificar nuevas ediciones de la información técnica del producto.